



- a. Ochronna warstwa wierzchnia
- b. Papier dekoracyjny
- c. Płyta wewnętrzna HDF
- d. Warstwa podkładowa stabilizująca konstrukcję

Testy	standard DIN/EN	Podłoga laminowana Classic LD 75
Ogólne dane o składzie produktu		
Typ pokrycia:		Panel podłogowy z górną warstwą wykonaną z papieru dekoracyjnego ze specjalną żywicą
Grubość całkowita:		ok. 8mm
Wymiary: (długość x szerokość)		1288 x 198mm
Struktura produktu:		a. Ochronna warstwa wierzchnia b. Papier dekoracyjny c. Płyta HDF (ok. 890 kg/m ³ ± 3%) d. Podkład
Dane techniczne		
System łączenia:		Multiclic
 Klasa zużycia:	EN 13 329	23 32
		
 Odporność na zużycie:	EN 13 329 (załącznik E)	AC4 (= IP ≥ 4,000 U)
 Odporność na uderzenia:	EN 13 329 (załącznik F)	IC 2
 Odporność na plamy:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Grupa 1: klasa 5 Grupa 2: klasa 5 Grupa 3: klasa 4-5
 Trwałość koloru:	EN 13 329 (EN ISO 105)	≥ stopień 6 na niebieskiej skali wełny
 Zachowanie się wobec ognia:	EN 13 501	C _{fl} -s1 (odporna na płomień)
 Odporność na poślizg:	EN 14 041 / 13 893	DS
Odporność na zadrapania:	EN 438-2/25	≥ 5 N
 Emisja formaldehydów (E1 = 0.1 ppm):	EN 717-1	≤ 0.05 ppm
 Wgniecenie po stałym obciążeniu:	EN 13 329 (EN 433)	żadnych widocznych uszkodzeń

Dane techniczne

	Odporność na jazdę kółkiem:	EN 425	brak widocznych zmian lub uszkodzeń przy miękkich standardowych kółkach
	Zachowanie się przy symulacji przesuwania mebli na nóżkach:(EN 424)	EN 13 329	brak widocznych uszkodzeń
	Ogrzewanie podłogowe:		odpowiednie dla ogrzewania podłogowego gorącą wodą. Elektryczne ogrzewanie podłogowe ogólnie jest odpowiednie, jeżeli jest wbudowane w deski równające lub w warstwę betonową, więc nie leży na warstwie betonu jako folia grzewcza. Elementy grzewcze rury przewody muszą być położone na całej powierzchni, nie mogą być obecne jedynie częściowo. Jeżeli powierzchnia jest ogrzewana jedynie w części, pokrycie podłogowe musi mieć złącza pozwalające na rozszerzanie (systemowe taśmy profilowe). Maksymalna dozwolona temperatura powierzchni wynosi 29°C. Standardowe systemy grzewcze z folii nie są generalnie zalecane. Jedynym wyjątkiem są samoregulujące się systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę powierzchni 29°C.
	Odporność przenikania ciepłego:	EN 12 667	wraz z MEISTER-Silence 25 DB: 0.07 m² K/W

Tolerancje

Prawidłowy kąt elementów:	EN 13 329	spełniona wartość docelowa
Określenie linii prostej krawędzi:	EN 13 329	spełniona wartość docelowa
Gładkość powierzchni:	EN 13 329	spełniona wartość docelowa
Otwór złącza pomiędzy elementami:	EN 13 329	spełniona wartość docelowa

Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i pielęgnacji

„Błękitny Anioł”:	RAL-UZ 176	otrzymano nagrodę
Zużycie:		pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z odpadami domowymi (np. do przetwarzania cieplnego). Duże ilości odpadów usuwać według obowiązujących przepisów (np. usuwanie do jednostek zajmujących się recyklingiem). Zalecane powtórne wykorzystanie do przetwarzania cieplnego w odpowiednich zakładach.
Czyszczenie i pielęgnacja:		Czyszczenie po pracach budowlanych / codzienne czyszczenie: CC środek do czyszczenia podłóg laminowanych Czyszczenie specjalne: CC-Elatex środek usuwający plamy
Obszary zastosowania:		Kolekcja LD 75 jest odpowiednia dla wszystkich powierzchni mieszkalnych, jak też dla powierzchni komercyjnych z normalnym zużyciem, np. biur, poczekalni, butików itd. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny, itd.). Specjalne wymagania odnoszą się do gabinetów zabiegowych i praktyk medycznych.
Wstępne warunki do instalacji: DIN 18 365		Podłoża muszą być gotowe do położenia zgodnie z ogólnie uznawanymi przepisami handlu, biorąc pod uwagę VOB (niemieckie procedury kontraktów budowlanych), część C DIN 18 356 „prace parkieciarskie”. Podłoże musi być suche (w przypadku podłoża mineralnych maks. 2% lub przy ogrzewaniu podłogowym 1.8 %, z gipsu bezwodnego równającego maks. 0.5 % lub przy ogrzewaniu podłogowym 0.3 % szcztątkowej wilgoci, mierzonej urządzeniami CM), równe, twarde i czyste. Dodatkowo, wszystkie nierówności 3mm/ na metr początkowy i 2mm na następny metr, muszą być wyrównane zgodnie z DIN 18 202, tabela 3, wiersz 4. Należy przestrzegać instrukcji instalacji dostarczonych z produktem.



MeisterWerke Schulte GmbH zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w materiale i budowie, gdy służy to poprawie jakości.