

Dane produktu Podłoga Nadura NB 400

NB 400



Nadura - Jednorodna powierzchnia stworzona z włókien drewna i substancji mineralnych.

Wyjątkowo wytrzymałe i odporne na ścieranie

V-fuga na wszystkich krawędziach

Specjalna płyta AquaSafe

Nadura-warstwa podkładowa stabilizująca kształt

Testy	DIN/EN standard	NB 400
Ogólne dane o składzie produktu		
Typ pokrycia:		Panel podłogowy z wierzchnią warstwą nadura
Całkowita grubość:		ok. 10.5mm
Wymiary: (długość × szerokość)		853 × 395mm
Skład produktu:		a. Nadura b. Płyta z włókien drewna c. Nadura-warstwa stabilizująca
Dane techniczne		
Metoda montażu:		Mastercllic Plus
	Klasa użyteczności:	ISO 10 874
		23 34
	Klasa ścieralności:	EN 13 329 (aneks E)
		AC6 (= IP > 8.500 U)
	Odporność na plamy:	EN 13 329 (EN 438-2/26)
		Grupa 1: stopień 5 Grupa 2: stopień 5 Grupa 3: stopień 4
	Trwałość koloru:	EN 13 329 (EN ISO 105)
		≥ Stopień 6 w skali niebieskiej wełny

Ciąg dalszy na następnej stronie

Tests

DIN/EN standard

NB 400

Dane techniczne (kontynuacja ze strony poprzedniej)

	Odporność na żar papierosowy:	EN 13 329 (EN 438-2/30)	Stopień 4
	Zachowanie się wobec ognia:	EN 13 501	B _{fl} -s1 (odporność na płomienie)
	Antypoślizgowa:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Antypoślizgowa na równi pochyłej:	DIN 51 130 BGR 181	R 10 (z Łupkiem i Hickorą)
	Odporność na zarysowania:	EN 438-2/25	≥ 6 N
	Emisja formaldehydów (E1 = 0.1 ppm):	EN 717-1	≤ 0.05 ppm
	Wgniecenia po stałym obciążeniu:	EN 13 329 (EN 433)	Brak widocznych zmian
	Odporność na ślady po kółkach do mebli:	EN 13 329 (EN 425)	Brak widocznych zmian lub zniszczeń po standardowych, miękkich kółkach
	Zachowanie podczas przesuwania nózkami mebli:	EN 13 329 (EN 424)	Brak widocznych zmian
	Ogrzewanie podłogowe:	Odpowiednie dla grzania podłogowego gorącą wodą. Elektryczne ogrzewanie podłogowe ogólnie jest odpowiednie, jeżeli jest wbudowane w deski równające lub warstwę betonową, więc nie leży na warstwie betonu jako folia grzewcza. Elementy grzewcze / rury/ przewody muszą być położone na całej powierzchni, nie mogą być obecne jedynie częściowo. Jeżeli powierzchnia jest ogrzewana jedynie w części, pokrycie podłogowe musi mieć złącza pozwalające na rozszerzanie (systemowe taśmy profilowe). Maksymalna dozwolona temperatura powierzchni wynosi 26°C. Standardowe systemy grzewcze z folii nie są generalnie zalecane. Jedynym wyjątkiem są samoregulujące się systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę powierzchni 26°C.	
	Termiczna rezystancja przejścia (m ² K/W) z MEISTER-Silence 25 DB:	ISO 8302	0,10 m ² K/W

Tolerancja

Prawidłowy kąt elementów:	EN 13 329	wartości docelowe spełnione
Określenie linii prostej krawędzi:	EN 13 329	wartości docelowe spełnione
Gładkość powierzchni:	EN 13 329	wartości docelowe spełnione
Prześwity pomiędzy elementami:	EN 13 329	wartości docelowe spełnione

Ciąg dalszy na następnej stronie

Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i opieki:

"Błękitny anioł":	RAL-UZ 176	Otrzymano nagrodę
Usuwanie:		pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z odpadami domowymi (np. do przetwarzania ciepłego). Duże ilości odpadów usuwać według obowiązujących przepisów (np. usuwanie do jednostek zajmujących się recyklingiem). Zalecane powtórne wykorzystanie do przetwarzania ciepłego w odpowiednich zakładach.
Czyszczenie i opieka:		Czyszczenie po pracach budowlanych: CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych Czyszczenie regularne: CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych Specjalne czyszczenie: CC-intensive cleaner
Obszary zastosowania:		Koleckja NB 400 idealnie nadaje się zarówno do wszystkich powierzchni mieszkalnych, jak i powierzchni komercyjnych o dużym zużyciu. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.).
Wstępne warunki do instalacji:	DIN 18 356	Podłoga muszą być gotowe do położenia zgodnie z ogólnie uznawanymi przepisami handlu, biorąc pod uwagę VOB (niemieckie procedury kontraktów budowlanych), część C DIN 18 356 "prace parkieciarskie". Podłoga musi być sucha (w przypadku podłogi mineralnych maks. 2%, z gipsu bezwodnego równającego maks. 0,5% szczątkowej wilgoci, mierzonej urządzeniami CM), równe, twarde i czyste. Dodatkowo, wszelkie nierówności 3mm/ na metr początkowy i 2 mm na następny metr, muszą być wyrównane zgodnie z DIN 18 202, tabela 3, linia 4. Należy przestrzegać instrukcji instalacji dostarczonych z produktem.
		Znak CE potwierdza, że podłogi nadura MEISTER odpowiadają wszystkim europejskim wytycznym dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa.
		Generalne zasady nadzoru budowlanego nr. Z-156.606-1005
MeisterWerke Schulte GmbH zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w materiale i budowie, gdy służy to poprawie jakości.		